

CreatorDigital Gloss

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces brillant de la gamme Creator aux multiples qualités pour l'impression numérique.

Le papier brillant de la gamme Creator aux multiples atouts qui garantit une qualité d'impression optimale : blancheur élevée, haute brillance du papier ainsi que des encres et excellente dépouille du pointe de trame.

Adapté et testé sur les principales presses numériques inkjet. Certifié pour une utilisation sur les presses numériques sheet fed HP Indigo. Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Cartes postales

Systemes d'impression:

Numérique, HP Indigo, Inkjet

Certificats:

- [HP Indigo - Digital Gloss 100gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 130gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 150gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 170gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 200gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 250gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 300gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 350gsm](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS Torraspapel Coated](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

CreatorDigital Gloss

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	115	135	150	170	200	250	300	350
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	89	100	110	125	148	190	232	285
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	93	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-
Blancheur D65/10°	ISO 11475	-	±3	119	119	119	119	119	119	119	119
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	74	74	74	74	74	74
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1300	1000	1000	850	600	500	350	250
Blancheur R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95	95	95	95	95	95	95	95
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 48 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) °C de température. Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/05/2026