

## CreatorStar

### Description:

Le papier couché 2 faces brillant de la gamme Creator aux multiples qualités.

Le papier brillant de la gamme Creator aux multiples atouts qui garantit une qualité d'impression optimale : blancheur élevée, haute brillance du papier ainsi que des encres et excellente dépouille du point de trame.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

### Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales.

### Systemes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

### Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS Torraspapel Coated](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# CreatorStar

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	Grammage															
				90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380	
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380	
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	75	85	91	95	99	110	125	146	166	186	202	230	278	302	
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90	91	93.5	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-	
Blancheur R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	
Blancheur D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72	
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1400	1100	950	1500	1450	1400	1300	1000	800	700	600	500	400	300	200	
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

### Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température. Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/05/2026