

GardaMatt Rough

Description:

Papier unique avec une touche naturel et rugueux.

GardaMatt Rough présente un avantage unique : il combine la printabilité du papier couché et le toucher rugueux et naturel des gammes non couchés. Il offre une qualité d'impression exceptionnelle avec une reproduction riche des couleurs pour des images éclatantes, un contraste élevé, une bonne uniformité et une définition d'image élevée.

Il est idéal pour les livres de grand. Adapté et testé sur les principales presses numériques à jet d'encre de valeur, les catalogues, les brochures, ainsi que pour les magazines et publications spécialisés.

Disponible en 100grs, 120grs et 140grs, feuilles et bobines.

Applications finales:

Brochures, Catalogues, Revues, Livres, Chemises cartonnées, Couvertures, Insertions publicitaires

Systèmes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Inkjet

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Règlement REACH](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

GardaMatt Rough

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	100	120	140
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	100	120	140
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T 411	µm	±4%	118	140	158
Main	ISO 534 TAPPI T 411	cm ³ /g	-	1.18	1.17	1.13
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50
Blancheur D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	6	6	6
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	mm	≤1.3*STD	5.5	5.5	5.5
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	94.5	96.0	97.5

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température. Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 12/06/2026