

LYS ALTITUDE

Specification	Unit	Norm	Value	Tolerance
Gramaje Substance Grammage	g/m^2	ISO 536	80, 90, 100, 120 135, 160, 200, 250, 300, 350	$\pm 4 \%$
Espesor Caliper Épaisseur	μm	ISO 534	80 gr. 104 90 gr. 114 100 gr. 122 120 gr. 144 135 gr. 162 160 gr. 184 200 gr. 224 250 gr. 275 300 gr. 315 350 gr. 350	$\pm 5 \%$
Porosidad Porosity Porosité	Índice	UNE 57066/3	10	± 5
Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk	s	UNE 57093	28	± 6
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute	%	ISO 287	< 160 gr. 5,5 > 161 gr. 6,5	± 1
Blancura Whiteness Blancheur	CIE C. 10°	ISO 11475	158	± 4
Blancura Whiteness Blancheur	ISO	ISO 2470	110	± 1

Papel pre-print alta blancura y buena formación. FSC o PEFC bajo pedido.
High white pre-print paper with a good look-through. FSC or PEFC upon request.
Papier pré-impression haute blancheur et bonne formation de feuille. FSC ou PEFC disponible selon demande.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.
The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.
Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.

