

CreatorSilk

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces demi-mat de la gamme Creator avec un toucher unique.

Reconnu pour son toucher soyeux et velouté, sa finition demi-mate facilite le travail de lecture de textes sans reflet et ravive les couleurs quadrichromiques. Avec une blancheur élevée et une bonne brillance des encres, ce papier donne d'excellents résultats d'impression et débouillage du point de trame.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [HP Indigo - Digital Silk Coated 400g](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS Torraspapel Coated](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

CreatorSilk

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	87	99	107	111	115	131	152	181	210	239	263	299	358	394
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	95.5	96.0	96.0	97	97.5	-	-	-	-	-	-	-
Blancheur R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5
Blancheur D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	2.1
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température. Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/05/2026