

Condat matt Périgord

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces de Condat avec une main et une surface mate exceptionnelles.

Condat matt Périgord jouit d'une réputation de papier mat, à forte main. C'est sa facture unique, riche en fibres de cellulose qui lui confère cette main exceptionnelle, permettant l'obtention d'un ouvrage imprimé plus épais ou l'utilisation d'un grammage inférieur.

Il offre, entre autres, un état de surface exceptionnel, une bonne opacité, une blancheur élevée, un séchage rapide et une excellente imprimabilité. Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Condat matt Périgord

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*STD	4,0	3,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,5
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	94.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	-	-	-	-	-	-	-
Blancheur D65/10°	ISO 11475	-	±3	119	119	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rigidité Taber L	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.1	1.5	1.9	2.1	3.2	3.6	4.6	6.9	16	21	32	55	64	110	90
Rigidité Taber T	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.7	2.3	3.0	3.4	5.6	6.5	7.9	11.8	25	34	50	75	90	150	149

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température. Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/05/2026